

SERYAP HARC1® 132

Лепило за керамични плочки

Описание

SERYAP HARC1® 132 е суха смес, включваща специални цименти, химични и други добавки, без азбест.

Област на приложение

- За вътрешни и външни приложения.
- За стени и подове.
- За поставяне на големи керамични плочки, камъни, ръчно оформени плочки и кухи тухли.
- За нивелиране на основи поставянето на плочки, при слой с дебелина от 5 до 15 мм.

Свойства

- Водо- и студоустойчив.
- Прилепва добре върху всички циментови основи без грундиране и/или навлажняване.
- Осигурява еластичност на лепилото, ако се смеси с LASTOFLEKS®.

Технически характеристики

Температура при работа	минимум +5 °C (температура на основата)
Съотношение при смесване за 25 кг	≈ 5л вода
Време за свързване*	≈ 5 мин
Време за работа*	≈ 4 часа
Време, в което продукът е непокрит*	≈ 30 мин
Може да се ходи върху него и да се залее с разтвор*	≈ след 12 часа
Готов за максимално пълно натоварване*	14 дни
Срок на съхранение	12 месеца

*При +20 °C и 50% относителна влажност. Времената се намаляват при по-високи температури и се удължават при по-ниски.

- SERYAP HARC1® 132 предпазва от хлъзване на тежките камъни.
- Има официален сертификат за качество.

Подготовка на основа

- Минимална възраст на основата:
- току-що поставена основа - 24 часа.
 - обикновена циментова основа - 28 дни.
 - бетон - 6 месеца.

Основите трябва да бъдат чисти и здрави. Всякакви мазни петна, восъчни остатъци и циментово мляко трябва да се премахнат.

SERYAP HARC1® 132 се свързва само с влажни основи. Силно абсорбиращите циментови основи трябва да се грундират с ASTAR® А, разреден с вода в съотношение 1:1.

Смесване

1. Смесете съответното количество прах с вода, докато се получи хомогенна смес. Препоръчва се механично смесване (с двойна дискова бъркалка М 33 или М 35).
2. Оставете сместа за около 5 мин, за да се свърже с водата.

Поставяне

1. Поставете тънък слой с плоската страна на мистрията. После го изравнете с назъбената страна на мистрията. Работете в една посока. Препоръчваме ви нашия специален среден подложен слой А20 или А25. За места с висока влажност и без кухини, за балко-

ни, вътрешни дворове и външни стени трябва да се направи допълнителна основа за плочките.

2. Поставете плочките с леко плъзгащо движение, за да се получи по-добър контакт с подложния слой.

Покритие

Приблизително 1.4 кг прах/м² и 1 мм дебелина на слоя.

Заливане със строителен разтвор

- 2-8 mm GREY FUGA®, WHITE FUGA®.
- 2-10 mm CARRAFUG.
- 5-20 mm GENIS DERZ.

Особени случаи

Водонепропусклива мазилка - FLEKSFUGA® (3-15 mm). Мазилка, устойчива на химически препарати - EPOFUGA®.

Подвижни фуги

Ъгловите фуги на местата, където се съединяват подовете (стените) таваните и тези около краищата трябва да бъдат уплътнени със SONOLASTIC® NP1, SONOLASTIC® SL1, SONOMERIC® 1.

Опаковки

В 25 кг книжни чували с полиетиленова подплата.

Почистване на инструментите

Инструментите трябва да се измият с вода веднага след работа.

Мерки за безопасност

Този продукт съдържа цимент. При контакт с влага или вода се получава алкална реакция, която може да доведе до кожни раздразнения или изгаряния (напр. очите). Избягвайте пряк контакт с кожата и очите. Ако това се случи измийте обилно с вода засегнатите места. При контакт с очите потърсете медицинска помощ. Съхранявайте го на места, недостъпни за деца.

Бележки

- Не го използвайте при температура под +5 °C и в условията на високи температури, силен вятър или дъжд.
- Абсорбиращите основи намаляват времето, когато продуктът остава непокрит. В такива случаи се препоръчва грундиране с ASTAR®.
- Не добавяйте вода, прясна мазилка или прах към смес, която вече е започнала да се свързва.
- Ако го използвате върху подови отоплителни системи, трябва да смесите SERYAP HARC1® 132 с LASTOFLEKS®.