

Описание

AQUASEAL PROTECTIVE BLOCK PAVING SEAL® е течност на основа акрилна смола, която образува трайна мембрана. След изсъхване се получава здраво, прозрачно, защитно покритие, устойчиво на петна от масла и гориво, гъби. Предпазва настилката и от неблагоприятни атмосферни въздействия. Стабилизира пясъка във фугите между плочите и пречи на отмиването му, като по този начин стабилизира и каменните плочи.

Технически характеристики

Външен вид	Кехлибарена течност
Плътност	0.87 при 20 °C
Време за полагане	10 °C - 60 мин. 20 °C - 30 мин
Точка на запалване	> 32 °C

Област на приложение

AQUASEAL PROTECTIVE BLOCK PAVING SEAL® образува здраво, прозрачно покритие върху паваж, бетонни подове и покривни плочи.

Свойства и предимства

- прозрачен сатенов изглед,
- устойчив на петна от масло и горива,
- предпазва от атмосферни въздействия и развитие на гъби,
- готов за един ден - третираните повърхности могат да се използват още същия ден
- дълготрайна защита,
- стабилизира пясъка във фугите между плочите.

Начин на употреба**Подготовка на основата**

Паважът и фугите трябва да са сухи, пясъкът да е добре уплътнен, малко по-ниско от повърхността на плочите. Паважът трябва да е сух, чист, без петна от мазнини, масла, без рохкав материал, които могат да попречат на проникването на покритието в основата.

За отстраняване на упорити замърсявания, мъх и лишеи използвайте AQUASEAL ACID FREE PATIO CLEANER® и след това изплакнете обработената повърхност с вода. Оставете я да изсъхне на-

пълно.

Полагане

Разклатете преди употреба и изсипете в бояджийска ваничка. Най-добри резултати се получават при нанасяне с валик с дълга дръжка, четка за емулсии или с пулверизатор. Полага се равномерно, като се внимава да се покрият неравности по основата. При щамповани тротоарни плочи трябва да се обърне особено внимание за равномерно покритие, за да не се събира течността в улеите. Остава се да изсъхне 4 часа и се

полага втори пласт.

За максимална защита още един допълнителен пласт може да е необходим при много порести повърхности. Обработеният паваж може да се подложи на слабо на товарено пешеходно движение след 4 часа и на автомобилно движение - след 24 часа при температура 20 °C.

Почистване на инструментите

Всички четки и инструменти се

2 години, ако се съхранява в затворени оригинални съдове според указанията на производителя.

Важни особености

Съдържа разредители. Възпламеним.

Някои паважи може да са обезцветени или потъмнели и покритието засилва ефекта. Върху паваж с високо съдържание на вар могат да се образуват грозни бели отлагания, които намаляват с времето.

Преди започване на работа е препоръчително да се тества върху малка, по-незабележима площ. Да се предпазват съседни участъци, за да не се повредят пластмаси, декоративни покрития и растителност. Всички случайни пръски се отстраняват с чист спирт. При ниски температури и повишена влажност времето за съхнене и интервалът между полагането на двата пласта се увеличават.

Мерки за безопасност

Пълна информация относно безопасната работа с продукта може да се намери в Указанията за безопасна работа. Следващите указания се отнасят за повечето продукти.

Както при всички химически продукти, трябва да се избягва контакт на продукта с очите, устата, кожата и хранителни продукти. Пръски в очите и върху кожата

Разходна норма за 1 л AQUASEAL PROTECTIVE BLOCK PAVING SEAL®

Повърхност	I пласт	II пласт
Паваж	6 м ²	8 м ²
Тротоарни плочи	6 м ²	8 м ²
Покривни тераси	6 м ²	8 м ²
Бетонни подове	5 м ²	7 м ²

почистват с чист спирт веднага след употреба.

Разфасовка

В опаковки по 5 л.

Съхранение

Да се съхранява на сухо и хладно място. След употреба опаковката да се затваря плътно. Да се пази от източник на пламък.

Срок за съхранение

трябва да се промиват веднага. При случайно поглъщане на част от материала да се потърси незабавно медицинска помощ. Да се пази на недостъпно за деца и животни място. Опаковките да се затварят плътно след употреба.