

Описание

Смес на циментна основа, за запълване на фуги между керамични плочки, стъклени мозайки, мрамор и др.

Област на приложение

За всякакво приложение на закрито и открито.

Свойства

- Гладък и лесен за работа разтвор.
- За запълване на фуги с ширина 2 - 5 мм.
- Втвърдява се, без да се напуква.
- Времето за работа на разтвора е приблизително 2 часа.
- Водоустойчив и мразоустойчив.

Начин на употреба**Подготовка на повърхността**

Изчаква се лепилото на плочките да изсъхне напълно. Преди фугирането, повърхностите се изчистват и се водонасищат.

Разбъркване на разтвора

Налива се необходимото количество вода, съгласно таблицата, в чист съд. След това се прибавя сухият материал и се бърка до получаване на хомогенна смес. Изчаква се 2-3 мин и се разбърква повторно.

Полагане

Разтворът трябва да е с малко по-гъста консистенция и да се натъпче плътно и дълбоко във фугите с помощта на мистрия с гумено покритие. Изчаква се разтворът да стезне малко и се добавя още разтвор за пълно затваряне на фуги-

Технически характеристики

Състав	Съдържа минерални, синтетични добавки и цимент
Плътност	1.4 кг/л
Температура на основата, °C	+5 до +25
Експлоатационна температура, °C	-20 до +80
Време за работа на разтвора	2 часа
Може да се стъпва върху разтвора след*	Около 24 часа
Напръскване с вода след	10 - 20 мин
Цвят	Бял - сив
Устойчивост на изтриване	2000 м ³ EN 12808
Абсорбиране на вода	5 г (30 мин) EN 12808-5 10 г (240 мин) EN 12808-5
Якост на огъване	Около 4 Н/мм ² EN 12808-3
Якост на натиск	Около 20 Н/мм ² EN 12808-3
Свиване	2 мм/м EN 12808-4

*Стойностите се отнасят за температура на въздуха +23 °C и относителна влажност 50%.

те. Когато разтворът се втвърди достатъчно, така че при натиск с пръст да не остава отпечатък, повърхността се почиства с влажна гъба. Остава се да изсъхне и се отстранява с гъбата останалото количество разтвор. След изсъхване се излъсква окончателно. Преди началото на почистването повърхността на плочките и разтворът във фугите трябва да се намокрят.

Условия за успешна работа

Да не се работи с разтвора при температури под +5 °C и над +35 °C, при дъжд, суша или силно слънце.

Всички ъгли (ръбове на контакт на две повърхности) трябва да се запълнят с еластичен материал, като SONOLASTIC® NP1, или със специално оформени пластични профили. Към приготвения разтвор да не се добавя никаква вода или суха смес. Около 15 - 20 мин след полагане, степенята на свързване на разтвора да се изпробва чрез натискане с пръсти. Ако по пръстите не е поленал разтвор, намокрете плочките и ги почиствайте с влажна гъба, като загладите повърхността на фугите.