

Описание

BIKOLIT® е лепило на акрилна основа, за лепене на керамични и стъклени плочки върху гипсови повърхности.

Свойства

- Отлични качества, не се свлича.
- Гладко и лесно за работа.
- Водоустойчиво.
- Образува еластична връзка.
- Съответства на DIN-EN 1322.

Начин на употреба

Подготовка на повърхността

Повърхността, върху която ще се лепят плочките, трябва да е здрава, чиста и носимоспособна. От нея трябва да се премахнат маслени петна и всякакви други замърсявания, които пречат на сцеплението.

Полагане

Най-напред се полага тънък свързващ пласт с правия ръб на мистрията. След това се нанася основният пласт с назъбена мистрия, по възможност в една посока. Да се обработва толкова площ, колкото може да се покрие с плочки за 20 мин. За компенсиране на евентуални неравности на основната повърхност, върху гърба на плочките също се поставя малко количество от лепилото. Плочките се поставят с леко приплъзване върху основата. Между тях се оставят фуги с ширина мин. 3 мм, които след 4 дни се запълват с EPOFUGA® или FLEXFUGA®.

Обработка на фугите

Фугите между две повърхности като стена-стена или стена-под трябва да се запълнят с уплътняващ материал на полиуретанова основа като SONOLASTIC® NP1.

Технически характеристики

Температура на основата	+5 до +25 °C
Експлоатационна температура	-10 до +60 °C
Време за работа	20 мин
Пълно изсъхване	14 - 21 дни
Плътност	1.7 kg/l
Цвят	бял
Хлъзгане	Няма
Залепена площ	Мин. 90%

Всички данни, изброени по-горе, са измерени при температура +23 °C и относителна влажност 50%.

Широчина на фугите

Размер на плочките	Широчина на фугите
До 15 x 15 см	2-5 мм
До 24 x 11.5 см	4-6 мм
До 30 x 30 см	8 мм

Условия за успешна работа

- Дебелината на пласта лепило не бива да надвишава 3 мм.
- При температура на въздуха под +5 °C, повърхностите, върху които се лепят плочките, трябва да се загреят.
- При 23 °C BIKOLIT® достига крайната си якост след 24 дни. При ниски температури този срок се удължава.
- За лепене върху подове да се използват SERYAP HARCİ® 130, SERYAP HARCİ® 132, FLEXMORTEL® или POLYFLOTT®.
- Да не се използва BIKOLIT® за външни резервоари за вода и пувни басейни.

Почистване на инструментите

Веднага след приключване на работата инструментите да се почистят с вода.

Разфасовка

Пластмасови кофи по 5 кг и 15 кг.

Разходна норма

За покриване на 1 м² са необходими по 1.7 kg/1 мм дебелина (да не се превишава дебелина 3 мм).

Съхранение

При подходящи условия BIKOLIT® може да се съхранява 12 месеца. При температури под -10 °C BIKOLIT® замръзва. Ако това се случи, трябва да се изчака продуктът да се размрази и след това да се разбърка добре преди употреба.

Забележка

Техническа служба на обекта, ако има такава, не носи отговорност като супервайзър. За допълнителна информация се обърнете към местния представител на производителя. YKS си запазва правото да открие причината за срещнати трудности при прилагането на продукта, чрез одобрени методи за изпитване.