

## Адхезив / уплътнител Хибриден полимер



Висок модул  
SHORE A 50



### Описание на продукта

<p>■ <b>Употреба</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Еднокомпонентен адхезивен, хибриден, базиран на полимери уплътнител, с висок модул. Без силикон и изоцианати.</li> <li>Реагира с влагата във въздуха.</li> <li>Продуктът е неутрален и без мирис.</li> <li>Бързо свързване: много бърза полимеризация през първите часове.</li> <li>Отлично слепване. Може да се боядисва с акрилни бои. Отлична устойчивост на UV лъчение, стареене и атмосферни влияния.</li> </ul>
<p>■ <b>Области на приложение</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>За залепване в интериора и екстериора.</li> <li>Прикрепяне на плинтове, профили, изолация и декорации към конструкции.</li> <li>Отлично слепване към метали (алуминий, цинковани метали, мед, стъкло, PVC, строителни материали - бетон, дърво, тухли, камък).</li> <li>Химическа устойчивост: устойчив на прясна, солена и твърда вода, домакински препарати, разлив на въглеродороди, слаби киселини и разредени основи.</li> <li>Продуктът не е устойчив на разредители и постоянен контакт с вода в басейни.</li> </ul>

### Качества на продукта

<p>■ <b>Време за изсъхване на повърхността</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(23°C, 50% влажност)</li> </ul>	MEL 027	10 - 15 мин.
<p>■ <b>Дебелина на полимер в mm</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>след 24 ч. (23°C, 50% влажност)</li> </ul>	MEL 001	3 mm
<p>■ <b>Твърдост по SHORE A</b></p>		DIN 53 505	50
<p>■ <b>Модул на еластичност</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>при 100%</li> </ul>	ISO 37	1 MPa
<p>■ <b>Удължаване при разрушаване</b></p>		ISO 37	> 250%
<p>■ <b>Якост на разрушаване</b></p>		ISO 8339	1,4 - 1,6 Mpa
<p>■ <b>Температура</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>на полагане</li> <li>на експлоатация</li> </ul>		+5 °C до +40 °C -30 °C до +80 °C
<p>■ <b>Практическа деформация при експлоатация</b></p>			20%

## Начин на употреба

### ■ Подготовка на повърхността

- Повърхността трябва да е чиста, суха и обезпрашена.
- Използвайте самозалепващи ленти за по-добър завършек.
- Загладете повърхността със сапунена вода. Притиснете правилно уплътняващия материал към основата.
- Избягвайте контакт на продукта с асфалт и битум. Пазете от продукти съдържащи алкохол (те биха възпрепятствали полимеризацията).
- Потребителите трябва да проверят приложимостта на продукта върху повърхността, по отношение на адхезията, химическата съвместимост и оцветяване (препоръчва се извършването на предварителен тест).

## Стандартна опаковка

### ■ Опаковка



твърда шпула 290 ml

• 25 шпули в кашон

• 48 кашона върху палета

### ■ Стандартни цветове

- бял
- сив
- черен

### ■ Разходна норма

- Дължина на фугата, която може да бъде запълнена с 310 ml материал (в метри)

Дълбочина на фугата (в mm)	Ширина на фугата (в mm)				
	4	6	8	12	20
4	19	13	9,7	6,5	3,8
6		8,6	6,5	4,3	2,6
8			4,8	3,2	1,9
10				2,6	1,6

## Безопасност

### ■ Инструкции за безопасност

- Да се избягва контакт с кожата.
- В случай, на контакт с очите, незабавно ги изплакнете обилно с вода и потърсете лекар.
- Да се съхранява на недостъпни за деца места.

## Време и начин на съхраняване

### ■ Условия

- 12 месеца от датата на производство, в оригинална, неотворена опаковка и защитен от влага.
- Складирайте в добре вентилирано помещение при максимална температура 30 °C.

## ПРЕПОРЪКИ

Нашите технически съвети относно използването на продукта препоръки дадени устно, писмено, или посредством тестове са на базата на най-добрите ни знания. Те са само индикация и не ангажират нашата отговорност. Тези стойности са само ориентировъчни и в никакъв начин не могат да бъдат приети, като спецификация. До колкото ние не сме в състояние да контролираме използването на продукта и вземайки предвид разнообразието на материалите и възможните начини на употреба, потребителят ще трябва да направи тест, който да определи дали продуктът е подходящ да се употреби за специфичните нужди. Отговорност на потребителя е да се съобразява с местните нормативи и правила и да получи одобрение за използването му, ако се изисква такова. Моля, проверете дали притежавате правилната информация за техническите характеристики и листа за безопасност на продукта, който употребявате.

