

Описание

POLYFLOTT® е лепило за поставяне на подови керамични плочки, плочи от гранит, мрамор и други скални видове, тухли.

Област на приложение

- за външни и вътрешни подови повърхности;
- за лепене на плочи върху неравни подови повърхности;
- за плочи над подово отопление, на балкони, тераси, промишлени подове и др.

Свойства

- Не е необходимо да се маже с лепило задната страна на плочата.
- Лесно се прилага, може да се излива върху подовата повърхност.
- Водо- и мразоустойчиво, за вътрешна и външна употреба, подходящо за плувни басейни и охлаждателни инсталации.
- Може да се използва върху наклонени повърхности, като балкони и тераси.
- За неравни подове - дебелината на пласта може да варира от 4 до 16 мм.

Разфасовка

В торби по 20 кг.

Разходна норма

1.7 кг/м²/мм.

- С 1 торба (20 кг) се обработват:
- 2.9 м² - при дебелина на пласта 4 мм;
 - 1.7 м² - при дебелина на пласта 7 мм;
 - 1.2 м² - при дебелина на пласта

Технически характеристики

Подходяща температура	+5 °C до +25 °C
Експлоатационна температура	-20 °C до + 60 °C
Дебелина на полагане*	4 - 15 мм
Работно време*	Около 3 часа
Отворено време*	Около 20 мин
Може да се стъпва* отгоре след	Около 12 часа
Готово за заливане* след	Около 12 часа
Готово за пълно натоварване след	Около 2 дни
Сила на сцепление	1 Н/мм ²
Цвят	Сив
Площ на залепване	Мин. 98%

*При +23 °C и 50% относителна влажност. Сроковете се намаляват при повишения и се удължават при ниски температури.

10 мм.

Разходът зависи от подготовката на основата, вида на плочите и използваните инструменти.

Начин на употреба

Подготовка на основата

Повърхността, върху която ще се лепят плочките, трябва да е здрава, чиста и носимоспособна. От нея трябва да се премахнат маслени петна и всякакви други замърсявания, които пречат на сцеплението. За силно абсорбиращи повърхности се препоръчва да бъдат грундирани с ASTAR® А, като се смесва с вода 1:1 (по тегло).

Смесване

Трябва да се спазват препоръчаните по-долу количества вода:
1 кг лепило : 0.23 л вода
20 кг лепило : 4.6 л вода.
Изчаква се 3 мин и се разбърква повторно.

Полагане

Излива се POLYFLOTT® на порции върху основата и се разстила с назъбена шпакла. Всяка плочка се залепва с леко приплъзване за по-добър контакт.

Специални случаи

- Да се използват разтворите на YKS за лепене на плочи.
- При подвижни връзки да се използват уплътнители, като SONOLASTIC® NP1, SONOLASTIC® SL1, SONOMERIC® 1.

Съхранение

При подходящи условия лепилото

може да се съхранява 12 месеца.

Почистване на инструментите

Всички инструменти трябва да се измият с вода след работа.

Тънкости

- Ако повърхностната температура на основата е под +5 °C или над +25 °C да се изчака за по-благоприятна.
- При силно абсорбиращи основи отвореното време за работа ще се намали и трябва да се използва грунд от ASTAR® А.
- За хоризонтални основи да се използва FLEXMORTEL®.
- За определяне на най-подходящия размер на зъбите на шпаклата, препоръчително е да се направят предварителни проби.
- Да се защитава от пряка слънчева светлина, вятър, дъжд и сняг за срок от 24 часа след употреба на открито.
- Да се приготвя такова количество от лепилото, което ще се изразходва за времето на трайността му.
- Да не се добавя допълнително вода или сухо лепило към вече приготвена и престояла смес.

Мерки за безопасност

Продуктът съдържа цимент. При наличие на влага или вода започва алкална реакция, която може да предизвика раздразнение и/или изгаряне на лигавиците, напр. очите. Да се избягва контакт с очите и продължителен контакт с кожата. При случаен контакт да се промие засегнатото място с вода и да се потърси лекарска помощ. Да се пази продуктът извън досег на деца.

За допълнителни сведения и въпроси се отнасяйте към местния представител на YKS.