

SERYAP HARCİ® 130

Тънкослойно лепило за полагане (залепване) на керамични плочки върху бетон, циментова мазилка и циментно-пясъчна основа. Произведено по изискванията на DIN 18 156-M за тънкослойни лепила и мазилки

Описание

SERYAP HARCİ® 130 (не се свлича) е лепило за монтаж на плочки върху повърхности от бетон, циментова мазилка и циментно-пясъчна основа.

Област на приложение

- За външни и вътрешни приложения.
- За стени и подове.
- За поставяне на плочки по метода на тънкослойното залепване.
- Може да се полага върху циментно-пясъчни основи, шпакловки и мазилки от анхидрит и гипс, циментови мазилки, бетон, върху системи за подово отопление, върху битум, върху гипс-картон, гипс-фазер и гипсова мазилка.
- За залепване на керамични плочки върху подово отопление и основи от гипс.
- За поставяне на плочки в помещения с постоянна висока влажност, като плувни басейни и минерални бани (в тези случаи се препоръчва използването му в комбинация с LASTOFLEKS® - еластична добавка, или да се премине към употреба на друг наш продукт FLEXMORTEL®).
- За поставяне на плочки в помещения с повишена експлоатационна влага, например покрай душовете, тоалетни, бани и хладилни помещения.

Препоръчителен размер на зъбите на гребена, в зависимост от размера на плочките:

Размер на плочките	Дълбочина на зъбите
<i>Плочки, с гладка обратна страна</i>	
Мозаични плочи	3 мм
X до 10 x 10 см	4 мм
X до 20 x 20 см	6 мм
X повече от 20 x 20 см	8 мм
<i>Плочки, с релефна обратна страна</i>	
X до 10 x 10 см	6 мм
X до 20 x 20 см	8 мм
X повече от 20 x 20 см	8 мм
X 24 x 11,5 см	8 мм

X - малък и среден размер

- Полага се на слой с дебелина от 1 до 6 мм.

Качества и предимства на продукта

Технически характеристики

Дебелина на слоя	6 мм
Температура на полагане (температура на основата)	+5°C до +25°C
Необходимо количество вода при 25 kg	7,50 л
Време за втвърдяване*	4 часа
"Отворено" време за работа*	30 мин.
Възможност за човешки трафик*	след 24 часа
Фугиране*	след 24 часа
Пълно натоварване*	след 14 дни
Температурна устойчивост*	от - 20 °C до +80 °C

*При 23 °C и 50% относителна влажност на въздуха. Времената намаляват при по-високи и се удължават при по-ниски температури.

- Отлична обработваемост, не се свлича. Благодарение на това си качество, при лепене на плочки не се налага инсталиране на допълнителни поддържащи первазни левти и дистанционери.
- Лесен за употреба.
- Устойчив на вода и студ. Може да се използва и в закрити помещения и на открито. Подходящ е за употреба и при плувни басейни и в хладни помещения (но само в комбинация с LASTOFLEKS®).
- В комбинация с LASTOFLEKS® може да се използва и на места, изложени на големи температурни промени.
- Подходящ е за работа в кратки срокове.
- Белият вариант на лепилото е подходящо за малък и среден размер мозаични плочки. Препоръчително е разтворът, с който ще се запълнят фугите, също да бъде бял.
- Залепва добре към бетон, циментови основи и мазилки, без да е необходимо предварително намокряне или грундиране.

Начин на употреба

Подготовка на основата

- Минимална възраст на основата:
- Ако е от NOVOMENT® - 24 часа;
 - Циментова основа - 28 дни;
 - Бетон - 6 месеца.

Основата трябва да бъде чиста,

здрава и с добра носимоспособност. Всякакви мазни петна или други остатъци, пречещи на свързването, трябва да бъдат отст-

ранени. За изравняване на стени се препоръчва YAPKRET® 5 или YAPKRET® 20. Вътрешните бетонни плочи могат да бъдат нивелирани с PERIPLAN® 10 и PERIPLAN® 20. Силно абсорбиращите циментови основи и газобетонът трябва да бъдат грундиран с ASTAR® А. Грундирайте мазилките от анхидрит и гипс, гипс-картона, основа от битум в помещения на закрито с неразреден ASTAR® А. Оставете грунда да засъхне. Прясно нанесените циментови мазилки не трябва да имат влажност над 2 %, а анхидритните и гипсовите мазилки не повече от 0,5%.

Смесване

- Поставете нужното количество вода в чист съд, прибавете прахообразния материал и разбъркайте до получаването на хомогенна смес. Препоръчва се използването на нискооборотна пробивна машина (≈ 400 оборота в минута).
- Нанесете тънък слой лепило посредством гладкия ръб на мистрията.
- След това "срешете" прясно положения слой, като използвате гребена на мистрията и работете в една посока, където е възможно. Поставете само толкова количество лепило, колкото е възможно да бъде покрито с плочки в рамките на 30 минути. Проверя-

Вайте дали лепилото засъхва посредством натискане с пръст.

○ Поставете плочките с леко плъзгащо движение.

Опаковки

SERYAP HARCİ® 130 GREY (сиВ) - в чували от 25 кг.

Състав

Цимент с финозърнести добавки. Не съдържа азбест или други минерални влакна.

Предпазни мерки

Този продукт съдържа цимент. При контакт с влага или вода се получава алкална реакция, която може да доведе до кожни раздразнения или изгаряния (напр. очите). В случай на контакт с кожата и очите, измийте обилно с вода засегнатите места. При продължително раздразнение потърсете медицинска помощ. Съхранявайте го на места, недостъпни за деца.

Разход

Приблизително 1,2 - 1,4 кг прахообразен материал/м² и 1 мм дебелина на слоя.

Покритие

Вид на плочката	Размер	SERYAP HARCİ 130	
		При 25 кг	При 5 кг
Плочки с гладка обратна страна	10 x 10 см	15,0 м ²	3,0 м ²
	20 x 20 см	12,0 м ²	2,4 м ²
	наг 20 x 20 см	8,0 м ²	1,6 м ²
Плочки с релеф на гърба	10 x 10 см	12,0 м ²	2,4 м ²
	20 x 20 см	8,0 м ²	1,6 м ²
	наг 20 x 20 см	8,0 м ²	1,6 м ²
Плочки	24 x 11,5 см	6,2 м ²	1,3 м ²

Бележки

Не използвайте този продукт при температура под +5 °С и над +25 °С или в условията на силен вятър и много висока температура. Смесете SERYAP HARCİ® 130 с LASTOFLEKS®, ако го използвате върху подови отоплителни системи, балкони и тераси.

При работа с гипсови основи следвайте указанията на производителя на гипс. Абсорбиращите основи намаляват времето, в което продуктът е непокрит. Препоръчва се, в тези случаи да се грун-

дура с ASTAR® А.

При поставянето на стъклена и порцеланова мозайка смесете SERYAP HARCİ® 130 с LASTOFLEKS®.